

IMPRAGNOL

DESCRIPTION DU PRODUIT

Agent de finissage à base de résine de fluorocarbone conçu pour la méthode de nettoyage par voie humide.

Rend les tissus hydrofuges et répulsants l'huile et la saleté. Les contrôles fréquents du matériel assurent un standard de qualité très élevé. Impragnol favorise la respiration de tous les tissus finis.

Donne aux vêtements un toucher doux et frais. Particulièrement indiqué pour l'imperméabilisation à bain et à vaporisation.

CONSEILS D'UTILISATION

Dosage:

30-40 ml d'Impragnol par kg de vêtements.

Méthode d'emploi:

Méthode "PLONGER – CENTRIFUGER": Le traitement avec Impragnol se déroule dans un seul bain. Avant d'imperméabiliser, il est nécessaire d'éliminer des tissus lavés tout résidu de détergent et de substances alcalines par le moyen d'un rinçage soigné, afin de ne pas compromettre l'effet hydrofuge. On conseille d'ajouter au dernier bain de rinçage à peu près 1 ml/lit d'acide acétique à 60% (valeur pH 4-5). Pour l'imperméabilisation doser 30-40 ml d'Impragnol (rapport de bain 1:3). Traiter les vêtements dans le bain d'imperméabilisation pendant 10 minutes à 30-40°C, puis centrifuger brièvement. Le séchage dans le cylindre de contrôle doit se dérouler au moins à 60°C afin d'obtenir un durcissement parfait de la résine au fluorocarbone. En cas de vêtements qui ne peuvent pas être séchés au cylindre de contrôle, sécher à la température ambiante et puis bien repasser à 120°C.

Méthode à vaporisation, hors machine:

Diluer Impragnol en eau dans un rapport de 1:4. Vaporiser la solution de façon uniforme sur les vêtements à traiter par le moyen d'un normal pistolet à vaporiser.

Ne pas inhaler la solution. Garantir une aspiration adéquate.

Méthode en machine:

Les modernes machines de lavage professionnelles peuvent être fournies d'un dispositif à vaporisation pour le finissage, tout comme les machines de nettoyage à sec. Dans ce cas il est possible de vaporiser de façon économique Impragnol sur les vêtements lavés et humides à centrifuger. Ajouter 40 ml d'Impragnol par kg de vêtements; après avoir vaporisé, centrifuger les vêtements encore pendant 5 minutes. Sécher et repasser comme indiqué dans la première méthode (plonger – centrifuger).

IMPRAGNOL

Ne pas inhaler les fumes de vaporisation. Garantir une aspiration adéquate.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Principaux composants:	Résine de fluorocarbone, stimulant de solvant, substance pont
pH (solution 1% à 20°C):	3,5 – 4,5
Densité:	1,00 kg/l

REMARQUES

Conserver dans un endroit sec et à l'abri du gel.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur l'état actuel des connaissances, et sur des sources d'information réputées fiables. Cependant, nous ne donnons aucune garantie, explicite ou implicite, à propos des informations contenues ici, et rejetons toutes responsabilités quant à leur exactitude.